

Technical Data Sheet (TDS)



پیشگامان فیدار اسپادانا

کد محصول:	۱۰۴۱۰۱۰۰۱
نام صنعتی محصول:	اب صابون-۱۰۰۰-ممتاز (S1000)
رده محصول:	ویژه فلزکاری
شرکت سازنده:	شرکت پیشگامان فیدار اسپادانا
اطلاعات تماس:	تلفن: ۰۹۱۳۰۹۵۴۱۹۵-۷ همراه: ۰۹۱۳۰۹۵۴۱۹۵ سایت: www.benmus.com
معرفی محصول:	<p>در عملیات ماشین کاری، تماس بین قطعه کار و ابزار کار و حرکت نسبی بین آنها سبب ایجاد اصطکاک می شود. اصطکاک باعث ایجاد سایب و گرما می شود که باعث آسیب رساندن به ابزار کار و کاهش کیفیت محصول نهایی می گردد. بنابراین روانکاری و خنک کاری نقش بسیار مهمی در محافظت از ابزار کار و افزایش طول عمر آن و همچنین بهبود کیفیت محصول نهایی خواهد داشت. همچنین. تجمع براده هایی که در حین عمل ماشین کاری تولید می شود، می تواند بر عملکرد عملیات تاثیرگذار باشد و راندمان آن را کاهش دهد. بنابراین این براده ها باید در حین عملیات شستشو داده شود و از محل خارج گردد.</p> <p>در عملیات ماشین کاری معمولاً از سیالی استفاده می گردد که خصوصیات خنک کاری و روانکاری بالایی داشته باشد و همچنین بتواند به راحتی عمل شستشوی براده ها را انجام دهد آب صابون-۱۰۰۰-ممتاز، روغنی است که خصوصیات فوق را دارد و با آب امولسیون پایدار و شیری رنگ تشکیل می دهد. پایداری فوق العاده ای امولسیون و همچنین محافظت در برابر خوردگی و زنگ زدگی، از جمله مزایای این محصول می باشد.</p>
موارد مصرف:	روانکاری، خنک کاری، شستشو و ته نشینی براده در عملیات تراشکاری و برشکاری فلزات
صنایع مرتبط:	صنایع لوله و پروفیل سازی، کلیه کارگاه های تراشکاری، برشکاری، فرزکاری و...
ویژگیهای محصول:	<ul style="list-style-type: none">• دارای مقاومت عالی در برابر تشکیل کف و رسوب• قابلیت روان کنندگی بالا• دارای ظرفیت گرمایی بالا و سرعت زیاد خنک کنندگی• عدم وجود مواد مضر و حساسیت زا در ترکیب آن• پایداری بسیار بالای امولسیون• دارا بودن خاصیت آنتی باکتریال• سازگاری مناسب با انواع فلزات• محافظت از فلزات در برابر خوردگی و زنگ زدگی حین عملیات فلزکاری• قابلیت کاربرد در عملیات کشش، قالب و فلاویزکاری به صورت خالص

Technical Data Sheet (TDS)



پیشگامان فیدار اسپادانا

طریقه مصرف:

مواد به آرامی با نسبت حداقل ۵ درصد به آب نرم (حداکثر سختی ۲۰۰ ppm) اضافه گردد (۱ لیتر روغن در ۱۹ لیتر آب) و هم زده شود تا امولسیون روغن در آب تشکیل گردد (محصول یکنواخت بدون هیچگونه ذرات). برای هر عملیات ماشینکاری درصد ترکیب آب صابون مورد استفاده متفاوت است. این درصد به عوامل زیادی مربوط می باشد مانند : نوع دستگاه , نوع عملیات, جنس قطعه , سرعت براده برداری , سختی قطعه و ...

شرایط عمل و نگهداری:

- برای ساخت امولسیون از آب خروجی بویلر استفاده نشود
- برای ساخت امولسیون از آب با سختی بالا استفاده نشود.
- عملیات ساخت روغن در دستگاه مصرفی صورت نگیرد.
- نسبت مخلوط سازی آب و روغن رعایت شود.
- اندازه گیری با رفراکتومتر و اضافه نمودن آب یا روغن در صورت نیاز
- برای بالا بردن عمر و کاهش بوهای نامطبوع از محلول احیا استفاده شود
- برای عملیات اختلاط از پمپ باد و هر نوع همزنی که به محلول شوک وارد می کند، استفاده نشود.
- دمای نگهداری از ۵ تا ۴۵ درجه سانتیگراد و در فضای سرپوشیده باشد.
- اجزای دستگاه نظیر صفحه مغناطیسی و به ویژه محفظه سنگ در دستگاههای سنگ زنی در حین تعمیرات سالیانه باز و تمیز گردد.
- حذف براده ها از مجاری و شیار های دستگاه و همچنین مخزن در صورت مجهز نبودن به جدا کننده مغناطیسی الزامی است.
- از ورود روغن های سرگردان مانند روغن های هیدرولیک و روغن های روان کننده قطعات متحرک دستگاه به داخل محلول جلوگیری شود.
- اسیدیته امولسیون با PH متر کنترل و در رنج قلیایی (۹/۵-۸) مد نظر قرار گیرد.
- پیش از شارژ آب صابون جدید، آب صابون فاسد شده قبلی، به طور کامل از مخزن تخلیه شده و مسیر سیرکولاسیون روغن کاملاً شسته و چربی گیری شود تا روغنهای آزاد، ذرات جامد، قارچ و باکتری کاملاً از محیط حذف گردد چون در عمر و کیفیت آب صابون تاثیر اساسی دارد.

ظرف ۴ لیتری، ظرف ۲۰ لیتری، بشکه ۲۱۰ لیتری

بسته بندیهای قابل عرضه:

Technical Data Sheet (TDS)



پیشگامان فیدار اسپادانا

مشخصات محصول

روغنی	شکل ظاهری:
روغن پایه ، امولسیفایر، آنتی کروژن، آنتی فوم و سایر افزودنی ها	ترکیبات سازنده:
کامل به صورت امولسیون	حلالیت در آب:
9.2±0.3	pH محلول رقیق شده:
885±5 g/lit	دانسیته در 25 °C:
5±0.5	ضریب رفرکتومتری محلول:
ناپایدار	میزان کف در اثر پمپاژ:
79±5 cP	ویسکوزیته در 15 °C
قهوه ای	رنگ:
بوی ملایم ترکیبات هیدروکربنی	بو:
160±5 °C	نقطه اشتعال:
-6 °C	نقطه ریزش: